

SPRITSPUTS 12, 25, 40, 60

TEKNISK INFORMATION



Produktbeskrivning

Fiberförstärkt hydrofobisk konsthartsputs för renovering och nyproduktion på mineraliska underlag såsom betong - lättbetong och bra bärande putsunderlag. Spritsputs är väderbeständig enligt WOB, del DIN 18363 abs 3.1.10.3, regntät mycket god vidhäftning, spänningsfri, slagfast, diffusionsöppen, alkalieresistent, kornstorlek upp till 2,5 mm. Spritsputs ingår i kulörsystem (Stadsbild 200 + NCS Utomhus) och kan därigenom erhållas i ett stort antal kulörer. Vid användning utomhus på t. ex. fasader skall reflektionstalet ej understiga 20 (0-svart och 100 vit). Spritsputs torkar fysikaliskt (genom avdunstning av vatten) vilket ger en snabb och miljövänlig applicering och torkningsprocess. BEAKTA ARBETA ALDRIG VID FARA FÖR FROST ELLER DIREKT SOLBESTRÄLNING.

Användningsområde

Som ytputs i Typpgodkända Disbotherm system 600 (tilläggsisolering med puts). I nyproduktion av betong och lättbetongelement samt på putsade mineraliska underlag efter föregående grundning. Spritsputs har funnits över 35 år på den svenska marknaden och kan därför påvisa mycket goda referenser över hela Norden.



Spritsputs 12



Spritsputs 25



Spritsputs 40



Spritsputs 60

Tekniska data

Torktider:	Fysikaliskt torr efter ca 10-16h, beroende på kornstorlek, vid ca. 18-20° C och en luftfuktighet av ca 55-65%, genomhärdad efter ca. 1 vecka under samma betingelser. Under andra förhållanden förändras torkningsegenskaperna.
Ånggenomsläpplighet:	1.66 x 10 ⁻⁶ m ² /s.
Åtgång:	
Spritsputs 12	Ca. 1500 gr/m ²
Spritsputs 25	Ca. 2500 gr/m ²
Spritsputs 40	Ca. 3,8-4,2 kg/m ²
Spritsputs 60	Ca. 4,5-5,5 kg/m ²
	Dessa värden gäller vid sprutning. Strukturkaraktären kan variera genom påförande av mer eller mindre material och olika appliceringsmetoder. Beakta att grundfärg tillkommer. Kvaliten på grundfärgen är beroende på underlagets beskaffenhet.
Glansgrad:	Helmatt
Applicering:	Appliceras med lämplig sprututrustning t.e.x Strobl 204, 326, 406, putsmeisterpistol, munstycksstorlek beroende på kornstorlek..
Lagring:	Svalt men frostfritt.
Förpackning:	Vit: 25 kg, Kulör: 26 kg
Lagringsstabilitet:	Minst 12 månader, skall alltid omröras max 1 minut före applicering.
Biologiska egenskaper:	Vattenförtunnbar.
Lägsta arbetstemperatur:	Minst + 5° C för luft och underlag. Materialet skall ha en temperatur av minst 10° C vid applicering.

Säkerhetsföreskrifter se säkerhetsdatablad

Rådgivning

Vår användningstekniska avdelning.

AB UniversalFärg

Materialleverantör och systemutvecklare sedan 1952
Skyttbrinksvägen 38 • SE-147 39 TUMBA • Tel: +46-8-607 30 30 • Fax: +46-8-607 35 30
www.universalfarg.se